



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МФЦС»
Зарегистрирована в едином реестре добровольной сертификации Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)
МФЦС.003RU.Я2331.04ПВК0

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Испытательной лаборатории

ООО «Многопрофильный
центр качества»



Мосолов П.С.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3904/0224/0224 от «15» февраля 2024 г.

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «Многопрофильный центр качества»
Заявитель:	Открытое акционерное общество «Бонолит - Строительные решения» Адрес: 142450, Московская обл, Ногинский р-н, Старая Купавна г, ул. Бетонная
Наименование продукции:	Плита гипсовая универсальная
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ГИПСОЛИТ». Адрес: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, г.п. Тыр- ныауз, г Тырныауз, мкр. Промзона, зд. 1
НД на продукцию	ТУ 23.62.10.000-001-01373654-2024
Цель испытаний	подтверждение на соответствие требованиям ТУ 23.62.10.000-001- 01373654-2024
Методы испытаний:	ТУ 23.62.10.000-001-01373654-2024

Результаты испытаний приведены на 3 страницах

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

1. Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества». 125424, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 108, ПОМЕЩ. VIII, КОМ. 5, ОФИС 1А

2. Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ ООО «Многопрофильный центр качества». Всё испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действующие свидетельства о поверке.

3. Сроки испытаний: 01.02.2024 г. – 15.02.2024 г.

4. Условия окружающей среды:

температура $(21 \div 25)$ °С,

влажность $(53 \div 55)$ %,

давление $(730 \div 750)$ мм. рт. ст.

5. Результаты испытаний:

Приняты следующие условные обозначения:

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД;

НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 23.62.10.000-001-01373654-2024			Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
4	Классификация					
	Минимальное значение средней максимальной нагрузки на изгиб — 5,0 кН (единичное значение максимальной нагрузки плиты должно быть не ниже среднего значения более чем на 10 %)			инструментально	5,76	С
	По средней плотности, не более 1100 кг/м³			инструментально	952	С
	По виду — пустотелые			визуально	Соответствует	С
	Водопоглощение ≤ 4 %			инструментально	3	С
	Отпускная влажность плит по массе не должна превышать 12,0 %			инструментально	8	С
	Окраска плит осуществляется в светло-синий (голубой, светло-голубой) цвет			визуально	Соответствует	С
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в плитах должна быть не более 370 Бк/кг			инструментально	10,0±8,0	С
5	Технические требования и характеристики					
5.2.1	Лицевая поверхность плиты должна быть ровной, гладкой и не иметь жировых пятен. Допускается наличие не более трех отдельных раковин максимальным диаметром до 10 мм на одну лицевую поверхность плиты, которые можно зашпаклевать в процессе монтажа. Наличие меньших раковин, которые можно зашпаклевать в процессе монтажа, относится к малозначительным дефектам по ГОСТ 15467 и не является браковочным признаком			визуально	Соответствует	С
5.2.2	Показатели внешнего вида плит должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1					
табл.1	Наименование показателя		Допускаемое предельное отклонение			
	Отклонение от прямоугольности, мм, не более		2,0		0,3	С
	Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей, мм, не более		0,5		0,1	С
	Отбитость углов длиной не более 25 мм и ребер длиной не более 100 мм на одной плите, шт., не более		2		1	С
5.3	Требования номинальным размерам плит и предельные отклонения от номинальных размеров не должны быть более значений, указанных в таблице 2					
табл.2	Размер плит			Допускаемое предельное отклонение		
	Длина	Ширина	Толщина	по длине	по ширине	по толщине
	667	500	100	±3	±1	±0,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец изделия, Плита гипсовая универсальная, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ГИПСОЛИТ». Адрес: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, г.п. Тырныауз, г. Тырныауз, мкр. Промзона, зд. 1, соответствует требованиям ТУ 23.62.10.000-001-01373654-2024.

Испытания провел:

Инженер по испытаниям



Левин А.А.